

USAGE PRÉVENTIF

MIKO'MASSBLACK

HYDROFUGE DE MASSE LIQUIDE NOIR, UTILISÉ EN TANT QUE TRACEUR POUR LES SOUBASSEMENTS, LES FONDATIONS, LES ARASES ET TOUS LES OUVRAGES ENTERRÉS.



- Hydrofuge et colore dans la masse
- Effet traceur qui permet de mettre en évidence le traitement
- Résistance aux cycles gel/dégel grâce à l'homogénéité et l'hydrofugation
- Adjuvant garanti sans chlore

**PRÊT
À
L'EMPLOI**

Sur quels **supports** ?

- ◆ Parois et ouvrages enterrés



Pour quelles **utilisations** ?

- ◆ Soubassements
- ◆ Fondations
- ◆ Arases
- ◆ Station d'épuration
- ◆ Bassins, radiers, caves, piscines
- ◆ Réservoirs, cuves alimentaires
- ◆ Joints de maçonnerie, chapes étanches et façades



Dans quels **K** ?



Enduit



Béton

MODE D'EMPLOI

Impératif ! Toujours agiter avant emploi - T° min 5°/ maxi 25°

Précautions d'emploi

- ◆ Ne pas utiliser avec des ciments sursulfatés et alumineux
- ◆ Eviter les malaxages prolongés
- ◆ La teinte noire peut s'atténuer dans le temps mais ne nuira pas à l'hydrofugation du mortier
- ◆ Le dosage du ciment, ne doit pas être inférieur à 300kg/m³ (conformément au DTU 26.1)
- ◆ La plupart des ciments sont compatibles avec MIKO'MASSBLACK, mais nous conseillons, pour les ciments spéciaux, de faire un essai préalable
- ◆ Pour les mortiers, le sable sera propre et d'une granulométrie pouvant aller jusqu'à 5mm

Application

- ◆ Verser MIKO'MASSBLACK dans l'eau de gâchage (1L pour un sac de ciment de 35kg) qui sera diminuée d'environ 5 à 10% par rapport à un béton non hydrofugé.
- ◆ Ajouter ensuite le ciment et les granulats préalablement mélangés jusqu'à l'obtention d'un mortier homogène.
- ◆ La mise en œuvre du mortier contenant ainsi MIKO'MASSBLACK s'effectuera de manière traditionnelle en projection ou en manuel.
- ◆ Le remblai ne pourra être réalisé qu'une fois que l'enduit sera sec. (utilisation en soubassement et fondation)
- ◆ Ne modifie pas la clef d'accrochage des futurs revêtements : des enduits, plâtres, crépis et peintures...

CARACTÉRISTIQUES PRODUITS

Consommation

- ◆ 1L pour un sac de ciment de 35kg

Couleur

Noir

Odeur

Faible

Conservation

1 an dans son emballage d'origine à l'abri du gel et de la chaleur

Conditionnements

1 L

Matériel

