ADJUVANT

MIKO'GEL'NC

ACCÉLÉRATEUR LIQUIDE SANS CHLORE DE PRISE ET DE DURCISSEMENT DES BÉTONS, MORTIERS ET ENDUITS / ANTIGEL

PRODUIT

- Protège contre le gel et permet le bétonnage par basses températures
- Augmente les résistances mécaniques en bas âge
- Diminue le temps d'étuvage en préfabrication
- Améliore les cycles de fabrication : rotations plus rapides des moules et coffrages
- Supprime ou diminue les épaufrures au cours du démoulage et des manutentions

PRÊT À L'EMPLOI

Sur quels **supports** ?

- Béton
- Béton prêt à l'emploi
- Béton précontraint
- Préfabrication
- Enduits
- Mortiers



Dans quels K ?

K Béton K Enduit

MODE D'EMPLOI

Précautions d'emploi

- Fiche de Données de Sécurité disponible sur demande.
- Toujours faire un essai préalable dans le cas d'emploi avec d'autres adjuvants.
- N'a aucune action sur les chaux aériennes.
- Par temps froid, respecter les recommandations en matière de bétonnage :
  - Ne pas utiliser d'agrégats et de coffrages gelés.
  - Ne pas sous-doser le produit.
  - Utiliser de préférence des coffrages en bois.
  - Protéger les bétons frais contre le vent avec des bâches afin de pouvoir garder la chaleur dégagée.

Application

Mise en oeuvre conforme à la norme EN 934-2 et au DTU 21.4

MIKO'GEL'NC est miscible à l'eau avec des ciments de classe R ou tous les liants normalisés (C.P.A., C.P.J.).
MIKO'GEL'NC est compatible avec tous les ciments (à l'exception des ciments alumineux) mais les dosages seront différents selon les types utilisés.

- Agiter avant l'emploi.
- Mélanger sable, gravier et ciment.
- Ajouter MIKO'GEL'NC à l'eau de gâchage (NB : l'eau de gâchage doit être réduite de 10 %).
- Malaxer pendant 3 à 5 min après incorporation du MIKO'GEL'NC.

NB : pour l'incorporation en camion toupie, malaxer à grande vitesse pendant au moins 1 min/ m^3.

- Nettoyer le matériel à l'eau (ne pas laisser sécher).

CARACTÉRISTIQUES PRODUITS

Consommation

Dosage : 0,5 à 5 % du poids du ciment
0,5 L à 5 L pour 100 kg de liant
NB : MIKO'GEL'NC est livré avec un doseur gradué de 400 ml

Couleur

Incolore

Odeur

Faible

Conservation

2 ans à l'abri du gel et de la chaleur
Pur, peut geler, retrouve ses qualités après dégel

Conditionnements

Seau de 50 doses de 275 g

7 rue André Dousse - 33700 Mérignac
Tél. : 05 56 69 98 73 ◆ Fax : 05 56 69 98 74 ◆ sarl.tib@gmail.com ◆ www.sarltib.fr

TIB