



- Sans chlorure
- Ne diminue pas les résistances mécaniques et ne modifie pas le temps de prise
- Augmente la qualité des enduits
- Diminue les remontées capillaires et améliore la résistance aux cycles gel/dégel
- Par son pouvoir plastifiant :
 - Limite l'intensité de vibration
 - Évite les nids de graviers
 - Enrobe parfaitement le ferrailage
 - Limite les risques d'éclatement des bétons dûs à la rouille
 - Évite le faïençage
 - Diminue l'eau de gâchage

PRÊT
À
L'EMPLOI

Sur quels supports ?

- ◆ Piscines
- ◆ Égouts, canalisations
- ◆ Parking
- ◆ Château d'eau
- ◆ Dallages, radiers
- ◆ Cuves, citernes
- ◆ Fondations
- ◆ Bétons enterrés
- ◆ Enduits d'imperméabilisation
- ◆ Jointoiements de pierres



Dans quels K ?



Béton



Enduit

MODE D'EMPLOI

Impératif ! T° mini 5°C

Précautions d'emploi

- ◆ Fiche de Données de Sécurité disponible sur demande.
- ◆ Ne doit pas être utilisé dans les bétons précontraints et planchers chauffants.

Application

Mise en oeuvre conforme à la norme EN 934-2 et au DTU 59-1

Dosages :

- **usage courant : 1 dose de 100 ml de MIKO'MASS / sac de ciment.**

- **5, 20 et 220 L : 0,5 L / sac de ciment**

◆ Dépoussiérer et supprimer les éléments non adhérents : les supports doivent être sains, propres, exempts de laitances, de mousses, lichens, huile et graisse.

◆ Ajouter MIKO'MASS à l'eau de gâchage (cf. dosages ci-dessus).

NB : diminuer la quantité d'eau lorsque les agrégats sont humides, augmenter la quantité d'eau si les agrégats sont secs (type calcaire ou poreux).

◆ Incorporer 2/3 du volume d'eau puis ciment, sable, gravier, verser ensuite le 1/3 d'eau restant.

◆ Malaxer 5 min après la fin de l'incorporation.

NB : pour l'incorporation en camion toupie, malaxer 1 à 3 min/ m³.

◆ Nettoyer le matériel à l'eau (ne pas laisser sécher).

CARACTÉRISTIQUES PRODUITS

Couleur

Blanc

Ne modifie pas la couleur de l'enduit

Odeur

Faible

Conservation

1 an à l'abri du gel et de la chaleur

Conditionnements

Seau de 50 doses de 100 ml

5 L - 20 L - 220 L