

USAGE  
CURATIF/PRÉVENTIF



## TERMIKOK PAE\*

TRAITEMENT TOUS USAGES :  
MICRO ÉMULSION INSECTICIDE ET  
FONGICIDE POUR LE TRAITEMENT DES BOIS



- Efficace sur termites, capricornes, vrillettes, lyctus et champignons responsables des pourritures cubiques et fibreuses
- Ne colore pas le bois
- Non gras
- Teneur en COV faible

PRÊT  
À  
L'EMPLOI

\* Prêt à l'Emploi

Sur quels **supports** ?

- ◆ Charpentes
- ◆ Panneaux
- ◆ Poutres
- ◆ Ossatures
- ◆ Solivages
- ◆ Parquets



Dans quels **K** ?



### MODE D'EMPLOI BIEN AGITER AVANT EMPLOI

#### Précautions d'emploi

- ◆ L'humidité du bois au moment du traitement doit être < 25%.
- ◆ Ne pas traiter les bois gelés.
- ◆ Ne pas appliquer le produit sur du bois qui peut entrer en contact avec les denrées alimentaires.
- ◆ Faire un essai préalable sur les bois exotiques ou riches en tanin.
- ◆ Les extrémités et les coupes doivent être traitées pour garantir l'efficacité du traitement.
- ◆ Retraiter les bois en cas de ponçage, coupe, etc.
- ◆ Pour une utilisation en extérieur, les bois traités pour un usage en classe d'emploi 3.1, doivent être recouverts par une finition.

#### Application

- ◆ Le traitement s'effectue par application de surface (badigeonnage, pulvérisation) et/ou injection en profondeur. L'effet du traitement est immédiat et est optimal dès l'étape de fixation.
- ◆ L'aspect du bois n'est pas affecté par l'application du produit TERMIKOK PAE.
- ◆ Compatible avec tout type de finitions.
- ◆ Bien homogénéiser le produit avant application.
- ◆ **Traitement préventif** : Application par badigeonnage sur les parties encastrées, les assemblages et les appuis.
- ◆ **Traitement curatif** : Application par injection puis pulvérisation à basse pression ou badigeonnage (2 à 3 passages, temps entre chaque passage : 15-30 min) en insistant sur les parties encastrées, les assemblages et les appuis. Avant d'appliquer le produit, il faut procéder pour les bois massifs comme pour les bois lamellé-collé aux opérations minimales de sondage, bûchage, décapage (si présence de finitions), brossage, et dépoissierage. Tous les bois infestés, ne présentant plus de résistance, doivent être démontés et remplacés. L'injection en profondeur sur les pièces de fortes sections (chevrons, bastaings, etc.) peut être réalisée par un remplissage répété des trous, ou par un appareil approprié sous une faible pression. Le traitement en profondeur doit être réalisé sur les parties attaquées, mais également en débordant de part et d'autre de cette zone.

### CARACTÉRISTIQUES PRODUITS

#### Consommation

Traitement préventif :

- ◆ 5 m<sup>2</sup>/L (en 2 couches) pour le traitement des bois résineux et feuillus en classes d'emploi 1, 2 et 3.1

Traitement curatif :

- ◆ 3 m<sup>2</sup>/L (en 3 couches)

Les consommations du produit TERMIKOK PAE varient suivant les essences, les sections et le mode d'application.

#### Couleur

Incolore

#### Odeur

Sans odeur

#### Conservation

2 ans dans son emballage d'origine à l'abri du gel et de la chaleur, non inflammable

#### Conditionnements

1 L - 2 L - 5 L - 10 L - 20 L

#### Matériel

